

Pole Dancer System

Pole Dancer System

地際・基部腐食対策塗装システム

ポールダンサーシステム



DAI NIPPON TORYO CO.,LTD.

DNT 大日本塗料株式会社

●東日本販売部

東京営業所 ☎03-5710-4501 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23 (TOKYU REIT 蒲田ビル)
札幌営業所 ☎011-822-1661 ☎003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
仙台営業所 ☎022-236-1020 ☎983-0034 仙台市宮城野区扇町5-6-20
北関東営業所 ☎0285-24-0123 ☎323-0025 小山市城山町2-10-14 (日光堂ビル)
埼玉営業所 ☎048-601-0711 ☎330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-261-1
新潟営業所 ☎025-244-7890 ☎950-0912 新潟市中央区南笹口1-1-54 (日生南笹口ビル)
千葉営業所 ☎043-225-1721 ☎260-0015 千葉市中央区富士見2-7-5 (富士見ハynesビル)
神奈川営業所 ☎042-786-1831 ☎252-0233 神奈川県横浜市中区藤沼台1-7-7 (トラス・テック相模原ビル)
静岡営業所 ☎054-254-5341 ☎420-0857 静岡市葵区御幸町8 (静岡三菱ビル)

●西日本販売部

大阪営業所 ☎06-6266-3116 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)
名古屋営業所 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山1-12-14 (金山総合ビル)
富山営業所 ☎076-451-9470 ☎930-0997 富山市新庄北町5-1
京滋営業所 ☎075-595-7761 ☎607-8085 京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1 (大樹生命京都山科ビル)
神戸営業所 ☎078-362-0091 ☎650-0025 神戸市中央区相生町1-2-1 (東成ビル)
岡山営業所 ☎086-242-1850 ☎700-0953 岡山市南区西市801-2
広島営業所 ☎082-286-2811 ☎732-0802 広島市南区大州3-4-1
高松営業所 ☎087-869-2585 ☎761-8075 高松市多肥下町1511-1 (サンフラワー通り東ビルビル)
福岡営業所 ☎092-938-8222 ☎811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5
長崎営業所 ☎095-824-3457 ☎850-0033 長崎市万才町3-4 (長崎ビル)

塗料相談室 フリーダイヤル 0120-98-1716 <https://www.dnt.co.jp/>

VEGETABLE OIL INK 地球環境への負荷軽減のために、
植物油インキを使用しています。

塗料性状

項目		ダンシングパテ					ポールダンサー					トップダンサー				
容姿		二液性					二液性					二液性				
荷姿		10kgセット (主剤:5kg, 硬化剤:5kg)					5kgセット (主剤:2.5kg, 硬化剤:2.5kg)					4kgセット (主剤:3.6kg, 硬化剤:0.4kg)				
色相		グレー					グレー					各色				
光沢		つや消し					つや有り					つや有り				
密度(23°C)	塗料	1.60					1.48					1.22(白、淡彩色)				
	揮発分	-					-					0.80				
粘度(23°C)		パテ状					15Pa・s					93KU				
加熱残分		100%(理論値)					98%(理論値)					67%(白、淡彩色)				
乾燥時間 (半硬化)	温度	5°C	10°C	20°C	30°C	40°C	5°C	10°C	20°C	30°C	40°C	5°C	10°C	20°C	30°C	40°C
	夏形	-	-	24時間	16時間	12時間	16時間	8時間	3時間	2時間	1時間	8時間	7時間	5時間	3時間	2時間
	冬形	30時間	24時間	16時間	-	-	16時間	8時間	3時間	2時間	1時間	8時間	7時間	5時間	3時間	2時間
引火点		SDS参照					SDS参照					SDS参照				
発火点		SDS参照					SDS参照					SDS参照				
爆発限界(下限～上限)		SDS参照					SDS参照					SDS参照				

注1) 上記、塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

塗装基準

項目		ダンシングパテ					ポールダンサー					トップダンサー				
下地処理		-					-					-				
調合法		主剤:50部, 硬化剤:50部(重量比)					主剤:50部, 硬化剤:50部(重量比)					主剤:90部, 硬化剤:10部(重量比)				
熟成時間		-					-					-				
可使時間	温度	5°C	10°C	20°C	30°C	40°C	5°C	10°C	20°C	30°C	40°C	5°C	10°C	20°C	30°C	40°C
	夏形	-	-	50分	15分	10分	40分	25分	20分	10分	5分	8時間	7時間	6時間	4時間	3時間
	冬形	60分	60分	30分	-	-	40分	25分	20分	10分	5分	8時間	7時間	6時間	4時間	3時間
塗装方法		ハンド圧着					刷毛・ローラー・ヘラ					刷毛・ローラー				
洗浄シンナー		エポニックスシンナーB					エポニックスシンナーB					塗料用シンナー又は塗料用シンナーA				
希釈率		-					-					5~10%				
標準使用量		0.30kg/m/回					1.00kg/m/回					0.17kg/m/回				
標準膜厚		-					500μm					55μm				
ウェット管理膜厚		-					550μm					125μm				
塗装間隔 ^{注3)}	温度	5°C	10°C	20°C	30°C	40°C	5°C	10°C	20°C	30°C	40°C	5°C	10°C	20°C	30°C	40°C
	最小	直ちに					16時間	8時間	3時間	2時間	1時間	24時間	20時間	16時間	12時間	10時間
	最大	7日					7日					7日				

注2) 標準使用量は、目安になる量であり、被塗物の形状その他諸条件により増減します。

注3) ダンシングパテ冬形の適用温度範囲は5°C~20°C、ダンシングパテ夏形の適用温度範囲は15~40°Cです。

関連法規

項目		ダンシングパテ		ポールダンサー		トップダンサー	
		主剤	硬化剤	主剤	硬化剤	主剤	硬化剤
危険物表示		非危険物	非危険物	第4類第4石油類	第4類第3石油類	第4類第2石油類	第4類第2石油類
有機溶剤区分		-	-	-	-	第3種有機溶剤含有物	第3種有機溶剤含有物
有害物質表示		SDS参照	SDS参照	SDS参照	SDS参照	SDS参照	SDS参照
劇物表示		-	-	-	-	-	-

※本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

サビシャットの施工上の注意

- 被塗面の塩分・油脂・湿気・塵埃・水分その他の有害な付着物は完全に除去し、付着力のない浮きさびはマジロンなどで除去して下さい。この際、1点式電磁膜厚計を用いて、30cm×30cmの範囲のさび層の厚みを9点測定し、その最大値が100μmを越える場合はディスクサンダーなどを併用して100μm以下にして下さい。
- 使用時には、A液とB液を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な状態にしてから塗布して下さい。
- A液とB液を混合した後は、可使時間以内に使いきって下さい。
- 塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがありますので、必ず規定時間以内で塗り重ねを終了して下さい。規定時間を過ぎた場合は、塗布表面をサンドペーパーまたはパワーブラシなどで研磨し、さらにウエスで拭いて調整してから再塗布して下さい。
- 塗布作業終了後は、塗布器具を直ちに洗浄して下さい。洗浄には必ずウレタンシンナー又はラッカーシンナーをご使用下さい。
- 塗布後すぐに雨に当たると、塗面が白変するおそれがありますのでご注意下さい。
- 高温(85%RH以上)の時の塗布作業は避けて下さい。可使時間が短くなったり、塗布面が発泡することがあります。

ダンシングパテの施工上の注意

- 使用時には、主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、均一な状態になるまで十分に混ぜ合わせて下さい。^{※1}
- 主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使いきって下さい。
- 塗装間隔が長くなると密着不良となります。必ず規定範囲内で塗り重ねを終了して下さい。尚、規定以上経過した場合は、塗膜表面をサンドペーパーなどで研磨し、さらにウエス拭きを行ってから塗装して下さい。
- 塗装終了後の使用機器などは直ちに専用シンナーで十分に洗浄して下さい。一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなります。

※1 混ぜ合わせ方法



①主剤・硬化剤を使用量に応じて計量し小分けする。(左:右=主剤:硬化剤)



②軍手などを十分に水で濡らし、主剤・硬化剤を均一な状態となるまでねじ込む様に混ぜ合わせる。



③十分に混ぜ合わせた後、材料を広げ均一に混ぜていることを確認し施工に移る。



ポールダンサー、トップダンサーの施工上の注意

- 使用時には、主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、均一な状態になるまで十分に攪拌して下さい。
- 主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使いきって下さい。
- 塗装間隔が長くなると密着不良となります。必ず規定範囲内で塗り重ねを終了して下さい。尚、規定以上経過した場合は、塗膜表面をサンドペーパーなどで研磨し、さらにウエス拭きを行ってから塗装して下さい。
- 塗装終了後の使用機器などは直ちに専用シンナーで十分に洗浄して下さい。一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなります。

使用上の注意

引火性の液体で、危険有害性情報のある物質を含有していますので、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。

※詳細な内容が必要な時には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

●取扱い上の注意

- 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
- 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
- 取扱い中は、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業着、えり巻きタオル、保護手袋等。
- 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- 塗料の付いたウエスや塗料カス、スプレーダストは廃棄するまで水につけておいて下さい。
- よくフタをし、40°C以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
- 子供の手の届かないところに保管して下さい。
- 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
- 本来の用途以外に使用しないで下さい。

- 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取手が外れ、落下事故の危険があります。

●緊急時の処置

- 火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。
- 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 皮ふに付着した時には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや皮ふに変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
- 容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。

⑥⑦

※本カタログに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。
※本製品の内容は予告なく変更することがあります。