



ROCK PAINT

新商品 ハイパーユメロックルーフ

(HYPER)

シリコン樹脂塗料を超越した  
リアルハイブリッドシリコン樹脂塗料

ハイパーユメロックルーフ

HYPER YUMEROCK  
ROOF

弱溶剤2液型リアルハイブリッドシリコン樹脂屋根用塗料

高耐候性

高耐久性

高光沢

ラジカル制御

防藻・防カビ

調色対応

戸建住宅、工場、倉庫など屋根面の新設及び改修

詳しくは↓

適用素材

住宅用化粧スレート（カラーベスト）、スレート、セメント瓦、  
トタン、ガルバニウム鋼板、  
乾式コンクリート瓦（モニエル瓦、スカンジア瓦）※  
※専用仕様に基づく



## 常備色一覧

ロイヤルレッド	ココアブラウン	チョコレート
新ブラウン	エバーグリーン	ダークブラウン
新コーヒーブラウン	ライトブルー	ニューモスグリーン
ナイスブルー	グレー	ナスコン
ねずみいろ	ブラック	ノアール
アイアングレー	屋根用メタリック色(4色) シルバー・銀黒A 銀黒B・銀黒C	調色対応可 (艶ありのみ)

※色は印刷の為、イメージです

### 塗装仕様書

#### 住宅用化粧スレート、セメント瓦

工程	塗料名	塗装回数	標準塗付量 (kg/m <sup>2</sup> ・回)	希釈剤	塗装方法 希釈率	塗り重ね 可能時間(23℃)
下地調整	高圧洗浄により、ゴミ、汚れ、こけ、カビ等を完全に除去する。高圧洗浄できない場合は、ホースで水を流しながらデッキブラシ、ワイヤーブラシなどで入念に除去する。旧塗膜ではがれ部分、ふくれ部分はケレン具を用いて完全に除去し、乾燥させて清浄な面とする。					
下塗り	ハイパーシーラーエポ	1	0.08~0.13	塗料用 シンナー	ハケ・ローラー 0:通常不要	4時間以上 7日以内
上塗り	ハイパーユメロックルーフ	2	0.11~0.13	塗料用 シンナー	ハケ・ローラー 5~15 エアレス 10~20	2時間以上

#### 金属系屋根 (ガルバリウム鋼板・トタンなど)

工程	塗料名	塗装回数	標準塗付量 (kg/m <sup>2</sup> ・回)	希釈剤	塗装方法 希釈率	塗り重ね 可能時間(23℃)
下地調整	旧塗膜ではがれかかった部分、ふくれ、さび発生部分などは電動工具を主体に皮スキ、金属ワイヤーブラシなどでケレン具で完全に除去する。チョーキングしたところ、ゴミ、汚れなどはサンドペーパー等で除去した後、高圧洗浄を行い、乾燥させて清掃な面とする。					
下塗り	2液型サビカット	1	0.13~0.15	塗料用 シンナー	ハケ・ローラー 0~5 エアレス 5~10	4時間以上 7日以内
上塗り	ハイパーユメロックルーフ	2	0.11~0.13	塗料用 シンナー	ハケ・ローラー 5~15 エアレス 10~20	2時間以上